

Technický prospekt



HORNBACH Parketový Lak Vysoký Lesk

- ✓ extrémne odolný vďaka polyuretánu
- ✓ veľmi dobre odpudzujúci vodu a nečistoty
- ✓ so stabilným leskom

Vlastnosti

Priehľadný, jednozložkový lak vysoko odolný proti oderu, odolný proti nárazom a našľapovaniu. Vhodný do interiérov. Vďaka zosilneniu polyuretánom je obzvlášť odolný a zaťažiteľný. Vysoká stabilita lesku, minimálny zápach, ľahká údržba, vysoká odpudivosť vody a nečistôt. Po presušení sa nezliepa. **Je tónovateľná v centre miešania farieb Hornbach.**

Účel použitia

Ideálne na: Na lakovanie parkiet, drevených podláh, drevených schodísk, drevených dverí a nábytku v interiéroch, OSB dosiek. Vhodné aj na korkové obklady stien a podlahy.

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

Vysoký lesk

Obsiahnuté látky

Polyuretánová disperzia, voda, aditíva, konzervačné prostriedky 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 70 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 140 g/l (kategória A/i od roku 2010).

GIS-kód

-

Označenie

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interierov.

Riediaci prostriedok

Voda. Používať neriedený. Pripravený na použitie.

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 9 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po cca 6 hodinách. Preschnuté a pripravené na chôdzu po cca 24 hodinách. Plná zaťažiteľnosť po cca 1 týždni. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Náradie

Akrylový štetec, lakovací valček.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Pred použitím dobre premiešajte. Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja, tuku a dostatočne nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Odlupujúce sa staré nátery, vrstvy politúry, vosku a ošetrovacích prostriedkov odstráňte (odmorením alebo obrúsením). Staré, pevne držiace nátery matne obrúste. Nové drevo obrúste na hladko, nášľapné drevá pritom upravte strojovým obrúsením. Následne ich zbavte prachu a naneste 2 až 3 nátery laku na parkety. **OSB dosky:** OSB dosky obrúste, aby boli hladké ako zrkadlo, zbavte prachu, potom naneste 2 nátery tenkej vrstvy laku na parkety. Pre optimálne priľnutie laku po dobrom vyschnutí 1. náteru vykonajte medzi oboma nátermi prebrúsenie pomocou brusného rúna alebo jemného brusného papiera (240), následne dôkladne zbavte prachu. Hrany preglejky a latovky nalakujte viackrát, aby cez ne nemohla vnikat' vlhkosť! Na ošetrovanie používajte iba neutrálne čistiace prípravky.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Bezpečnostné pokyny

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2 / P2. Pri brúsení používajte prachový filter P2.

Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Odstranění

P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.