

Technický prospekt



Hornbach Profesionálna fasádna farba MIX

- ✓ Fasádna farba zošľachtená silikónom v špičkovej kvalite
- ✓ Najvyššia krycia schopnosť
- ✓ Extrémne vodoodpudivá
- ✓ L`ahká údržba
- ✓ Efekt lotosového kvetu

Vlastnosti

Matná disperzná farba zušľachtená silikónom s vysokou odolnosťou proti klimatickým vplyvom na vonkajšie fasády. Má vynikajúcu kryciu schopnosť. Je odolná proti opotrebovaniu, extrémne vodoodpudivá, s optimálnou ochranou proti vlhkosti, priedušná, paropriepustná, bez zápachu a emisií. Nekvapká ani nestrieška, jednoducho sa spracováva. **Je potrebné ju tónovať v centre miešania farieb v Hornbachu!**

Overene podľa EN 13300:

Odolnosť proti oderu za mokra	trieda 2	Veľmi dobre umývateľná (odolná proti oderu)
-------------------------------	----------	---

Účel použitia

Hodí sa na omietky, betón, cement, vápenný pieskovec, tehlové murivo a taktiež na pretieranie neporušených starých náterov na disperznej báze.

Farebný odtieň

Je potrebné ju tónovať v centre miešania farieb v Hornbachu!

Stupeň lesku

Matný

Obsiahnuté látky

Akrylová disperzia, titánová bieloba, kremeň, plavená krieda, voda, silikónová emulzia, pomocné látky, konzervačný prostriedok (methylthiazolinon a benzisotiazolinon).

Obsah VOC (prchavých látok) v tomto produkte je max. 1g / l. Medzná hodnota podľa normy EÚ je 40 g / l (kategória A/a od roku 2010).

GIS-kód

M-DF01

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Doba schnutia

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 5 - 6 hodinách.
Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček, rozprašovač.

Čistenie náradia

Ihneď po použití ich umyte vodou.

Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

Metóda natierania

Pred použitím upravte odtieň v miešacom centre farieb v Hornbachu. Dobre premiešajte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť. Základný náter nariedte z 10 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený. Na steny silne vystavené klimatickým vplyvom odporúčame 3 nátery. Súvislé plochy spracovávajú naraz bez prestávky.

Dôležité upozornenia

S farbou nepracujte pri teplote pod 8 °C (platí pre vzduch aj podklad)!
S3 Nádoby po použití dobre uzavrite a uchovávajú na chladnom mieste chránenom pred mrazom. Otvorené balenie čo najskôr spotrebujte.

Bezpečnostné rady

S2 Uchovávajú mimo dosahu detí.
S26/28 V prípade kontaktu s očami a pokožkou je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody.
S23 Pri rozstrekovaní farbu nevdychujte.
S46 V prípade požitia farby, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste!
S20/21 Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.
S29 Zabráňte prístupu farby do povrchovej vody a kanalizácie!

Odstranění

Na recykláciu odovzdávajú iba vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Kvapalnú zvyšky materiálu je potrebné odovzdať do zberne starých farieb a lakov.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.