

Technický prospekt



HORNBACH Stop-Flek

- ✓ spoľahlivo kryje škvrny a zabraňuje ich opätovnému presvieteniu
- ✓ ideálny proti škvrnám od nikotínu, sadzí, tukov a vody!
- ✓ extrémna krycia schopnosť

Vlastnosti

Matná, disperzná vysoko krycia farba s vysokým izolačným účinkom proti fľakom od nikotínu, sadzí, mastnoty a vody na steny a stropy v interiéri. Ideálna na renováciu priestorov zaťažených nikotínom a zažltnutých stien/ stropov od dymu.

- Sfarbenia sa spoľahlivo prekryjú – žiadne narušenie alebo presvietenie.
- Nekvapká a nestrieka, ľahko sa aplikuje.

Overené podľa EN 13300:

Krycia schopnosť	trieda 1	Pri výdatnosti pribl. 6 m ² /l
Odolnosť proti oderu za mokra	trieda 3	Oderuvzdorný

Účel použitia

Na omietky, betón, sadru, sadrokartónové platne, papierové tapety s reliéfom, drsné vláknité tapety, ako i na pretretie neporušených starých náterov na báze disperzie.

Farebný odtieň

Biela

Tónovateľná až do 10% tónovacími farbami.

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Akrylát disperzia, oxid titaničitý, vápnik, krieda, voda, aditíva, konzervačné látky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.

Obsah VOC tohto produktu je max. 30 g/l. Prípustná hodnota EU činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

iba pre omietky v interiéri

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 liter (cca 1,6 kg) postačuje na cca.6 m² pri jednom nátere v závislosti od podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Doba schnutia

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 12 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček, rozprašovací prístroj.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja a mastnôt a nanášania schopný. Odlupujúce sa nátery odstráňte, kriedové povrchové plochy dôkladne umyte. Nové omietky musia byť presušené minimálne 4 týždne. Kritické a veľmi sajúce podklady ošetríte vopred zabezpečujúcou hĺbkovou penetráciou alebo akrylátovou hĺbkovou penetráciou Hornbach. Nikotínom silne sfarbené a fľakaté podklady ošetríte vopred penetračným náterom a nechajte dobre preschnúť.

Stop-Flek pred použitím dôkladne premiešajte. Základný náter nanášajte zriedený až do 5% vodou. Pre bezpečný ochranný účinok naneste 2 ďalšie vrchné nátery nezriedené. **Upozornenie:** Po každom nátere dodržte min. 12 hod. dobu schnutia, inak hrozí nebezpečenstvo, že sfarbenie podkladu by mohlo presvitať.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. Aplikujete Ak náter z viacerých nádob, dbajte na rovnakej materiálovej číslo, aby ste zamedzili rozdielom vo farebných odtieňoch alebo prechodom!

Bezpečnostné pokyny

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2 / P2.

Pri brúsení používajte prachový filter P2.

Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Likvidácia

P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.