

## 105 Modelárska sadra

- do interiéru -



ideálna na odlievanie, formovanie a modelovanie

### Materiál

<b>Používanie</b>	<b>Modelárska sadra MODULAN</b> je vhodná na modelovanie figúrok, odlievanie foriem a výrobu sadrových ozdôb. Vhodná tiež na vyplňanie trhlín, otvorov a škár.
<b>Vlastnosti</b>	<b>Modelárska sadra MODULAN</b> je práškový tmel na báze prírodnej sadry, vyznačuje sa svojou vysokou mletou jemnosťou a vysokým stupňom belosti. Dá sa ľahko zabudovať a má rýchlu kondenzačnú dobu.
<b>Spôsob dodania</b>	Špachtľa na prášok
<b>Farebný odtieň</b>	Biela
<b>Látky v obsahu</b>	Síran vápenatý polohydrát
<b>Kód produktu</b>	CP 1
<b>Skladovanie</b>	Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. Načatú nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
<b>Veľkosti obalov</b>	1,5 kg a 5 kg.

### Zpracovanie

<b>Podklad</b>	Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred odborne pripravené. Odporúčame vám pritom dodržiavanie VOB, DIN 18 363, časť C, kap. 3. Odstráňte dôkladne z podkladu prach, voľný materiál, tapety, tuk, vosk a nátery, ktoré dobre nedržia. Hladké plochy sa musia zdrsniť, podklady so silnými sacími schopnosťami ako omietka, betón, pórobetón atď. vopred navlhčiť. Nedrží na skle, kove a hladkom plaste.
<b>Zpracovanie</b>	<b>Modelárska sadra MODULAN</b> sa musí zmiešať podľa potrebnej konzistencie. Cca 1 kg prášku pomaly nasypete do cca 600 ml čistej vody. Pri menších množstvách nasypete toľko prášku do vody, kým nevzniknú suché ostrovčeky. Viac prášku – vyššia plniaca sila (napr. na modelárske činnosti), menej prášku – schopnosť odlievania (napr. na odlievanie foriem). Po cca 2 minútach zabahnenia premiešať rukou alebo motorovou miešačkou na hmotu bez hrudiek.

	<p>Pri odlievaní sa môže odlievať sadrová kaša vždy podľa konzistencie cca 3-8 minút. Schopná na zapracovanie pre modelárske činnosti cca 15 minút.</p> <p>Upozornenie: <b>Modelárska sadra MODULAN</b> je prírodný produkt, ktorý dosiahne úplný stupeň belosti až po vysušení. Pred následným nanášaním natrite základným náterom <b>HORNBACH Tiefgrund LF</b>.</p>
<b>Čistenie nástrojov</b>	Ihneď po použití vyčistiť vodou, príp. pridať oplachovací prostriedok.
<b>Spotreba</b>	Závislá od druhu náteru a hrúbky vrstvy.
<b>Doba sušenia</b>	Cca 8 hodín na mm hrúbky náteru pri + 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%.
<b>Teplota zapracovania</b>	Min. +8°C pre objekt a okolie, pri zapracovaní a počas sušenia.

## Upozornenia

<b>Rady k bezpečnosti</b>	Udržiavajte mimo dosah detí. Pri kontakte s očami alebo pokožkou okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do kanalizácie/vodných zdrojov alebo do pôdy. Príp. označenie viditeľné z karty s bezpečnostnými údajmi.
<b>Likvidácia</b>	Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu sa dajú zlikvidovať podľa AVV odpadového kľúča č. 010410.

Stav 07.2016

Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. Nepredstavujú žiadnu záruku alebo príslub záruky.

Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Dodávateľ:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefón 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488