

## 451 Opravná a plošná stierková hmota pre vnútorné použitie - jemný



### Materiál

<b>Používanie</b>	Opravná a plošná stierková hmota pre vnútorné použitie je vhodný na vyrovnávanie jemných nerovností na betóne, murive a základných sadrových omietkach, na vyhladenie jemne štruktúrovaných povrchov, ako napr. sklenené dekoračné vlákna a omietky s jemnou zrnitosťou (max. 1,5 mm), ako aj na konečné tmelenie už vopred utesnených podkladov. Je možné tiež rýchle a jednoduché nanášanie valčekom. Odporúčaná hrúbka nanášania 0,5 – 2 mm.
<b>Vlastnosti</b>	Opravná a plošná stierková hmota pre vnútorné použitie Modulan do interiéru -médiu- sa dá veľmi jednoducho a racionálne zapracovať a vykazuje veľmi dobré adhézne schopnosti k podkladu.
<b>Spôsob dodania</b>	Disperzný tmel pripravený na zapracovanie
<b>Farebný odtieň</b>	Biela.
<b>Látky v obsahu</b>	Disperzia vinylacetátu, uhličitan vápenatý, minerálne plniace látky, voda, prísady. Obsahuje ZMES Z: 5-CHLÓR-2-METYL-2H-IZOTIAZOL-3-ON [EÚ Č. 247-500-7] A 2-METYL-2H-ISO-TIAZOL-3-ON [EÚ Č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergické reakcie. Karta s bezpečnostnými údajmi na vyžiadanie.
<b>Kód produktu</b>	M-DF 01
<b>Skladovanie</b>	Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. Načatú nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
<b>Veľkosti obalov</b>	2,5 l, 5 l, 10 l

### Zapracovanie

<b>Podklad</b>	Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred odborne pripravené. Odporúčame pritom dodržiavanie VOB, DIN 18 363, časť C, kap. 3. Odstráňte dôkladne z podkladu prach, voľný materiál, tapety, tuk, vosk a nátery, ktoré dobre nedržia. Podklady so silnými sacími schopnosťami ako omietka, betón atď. natrite základným náterom Hornbach Tiefgrund LF. Nedrží na skle, kove a hladkom plaste.
----------------	--

<b>Zpracovanie</b>	Opravná a plošná stierková hmota pre vnútorné použitie Modulán do interiéru -jemný- nanášajte valčekom Modulán. Aplikujte dostatok materiálu ponorením do nádoby. Nanášajte tmel s odporúčanou hrúbkou vrstvy rovnomerne a krížovým pohybom valčeka. Tmel sa dá nanášať tiež pomocou kelne. Po nanášaní tmelu sa musí plocha vyhladiť pomocou hladidla Modulán. Po dostatočnom vysušení sa dá utesnená plocha brúsiť (zrornosť 150 až 220) a ďalej natierať alebo tapetovať.
<b>Čistenie nástrojov</b>	Ihneď po použití vyčistiť vodou, príp. pridať oplachovací prostriedok.
<b>Spotreba</b>	Cca 1 l/m <sup>2</sup> / mm hrúbky náteru.
<b>Doba sušenia</b>	Cca 12 hodín na mm hrúbky náteru pri + 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%.
<b>Teplota zapracovania</b>	Min. +8°C pre objekt a okolie, pri zapracovaní a počas sušenia.

## Upozornenia

<b>Rady k bezpečnosti</b>	Udržiavajte mimo dosah detí. Pri kontakte s očami alebo pokožkou okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do kanalizácie/vodných zdrojov alebo do pôdy. Príp. označenie viditeľné z karty s bezpečnostnými údajmi.
<b>Likvidácia</b>	Pod. úradných predpisov. Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby.

Stav 10/2015

Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. Nepredstavujú žiadnu záruku alebo príslub záruky.

Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Dodávateľ:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefón 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488