

LEPIDLO NA DREVO 64A

Lepidlo na drevo 64A je rýchloschnúce lepidlo na báze disperzie PVAC s veľmi krátkou dobou tuhnutia.

Technické dáta:

Báza	PVAC disperzia
Konzistencia	kvapalina
Systém vytvrdzovania	fyzikálne schnutie
Otvorený čas (*)	5 minút
Doba stlačenia (*)	1-2 hodiny
Sila stlačenia	cca 1 – 2 kg/cm ²
Obsah sušiny	59-61%
pH	3,5-5,5
Hustota	cca 1,1 g/cm ³
Minimálna teplota lepenia	6°C
Viskozita	13 000 – 19 000 mPas
Voduvzdornosť	D2
Spotreba	plošné lepenie 80-120g/m ² , montáž 150-180 g/m ²

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.



Charakteristika:

- jednoduchá aplikácia
- rýchloschnúce
- po zaschnutí číre a priehľadné
- vysoká adhézna sila
- voduvzdornosť D2 (ČSN EN 204)

Príklady použitia:

- lepenie dreva
- lepenie dreva, drevotriesky, krycích šablón, vrstvených materiálov na báze dreva atď.
- lepenie papiera a kartónov
- lepenie mäkkého dreva
- konštrukčné lepenie ako sú spoje pero - drážka, perforované dosky, prierezy atď.

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: plastové obaly 250g, 750g, kýbliky 5kg, 25kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chrá ňte pred mrazom!

Vhodné povrchy:

Podklady: drevo, papier, kartóny, väčšina ďalších poréznych materiálov

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masntô a prachu. Podcenenie týchto podmienok môže viesť k predĺženiu doby vytvrdzovania a nižším konečným pevnostiam.

Príprava povrchu: zdrsnenie hladkých styčných plôch brúsnyim papierom kvôli zlepšeniu príľnavosti

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

Pracovný postup:

Nanášanie: Povrch očistite od prachu, masntô a iných nečistôt. Lepidlo nanášajte štětcom alebo jemnou zubovou stierkou, spojte lepené diely a držte stlačené po dobu minimálne 20 minút. Doba stlačenia je závislá na teplote.

Čistenie: nevytvrdnuté lepidlo možno čistiť vodou, vytvrdnuté len mechanicky

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: **Lepidlo na drevo 64A**

Bezpečnosť

Dodržiujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Poznámka:

Pri lepení tvrdých alebo exotických drev môže vytvoriť škrvny v mieste lepeného spoja. Na tieto druhy drevín použite lepidlo 67A. Lepidlo neriedte!