



Bostik

smart adhesives

R 342

Asfaltový tmel

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Na opravy dier, trhlín a prasklín
- Na vodorovné a zvislé plochy
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

Bostik R 342 je kvalitná opravná a stierková hmota na asfaltovej báze, zušľachtená polymérmí.

Bostik R 342 je možné používať na vodorovné i zvislé plochy.

OBLASTI POUŽITIA

Bostik R 342 je vhodná vo vonkajších priestoroch na opravy asfaltových strešných pásov, otvorov, trhlín a miest lomu, k opravám strešných žlabov atď.

Ako podklad sú vhodné asfaltové strešné pásy a povlaky, betón, omietka, murivo, poter, kov atď.

PRÍPRAVA PODKLADU

Ošetrovaný podklad musí byť suchý, čistý, zbavený oleja a tuku a uvoľnených dielov. Je nutné odstrániť hrdzu. Silne nasiakavé povrchy ošetríte prípravkom **Bostik P 111**.

SPRACOVANIE

Bostik R 342 je možné nanášať stierkou, murárskou lyžicou alebo hladidlom.

Bublíny, ktoré je nutné opraviť, rozrežte, okraje natavte a zastierajte. Potom prestierajte prípravkom **Bostik R 342**, príp. v spojení s armovacou tkaninou.

Stierkovú hmotu nechajte na okrajoch dobiehať na plochu.

Upozornenie:

Až do úplného zaschnutia je nutné zabrániť zaťaženiu vodou a pôsobeniu mrazu. V jednom pracovnom kroku je možné naniesť max. 4 mm, pre rýchlejšie vytvrdenie sa odporúča nanášať 2x 2 mm.

Doba schnutia cca 24 hodín na 1 mm, pri 23 ° C a rel. vlhkosti vzduchu 55%.

Nepoužívajte pri výskyte trvalo stojacej vody.



SKLADOVANIE

Bostik R 342 je nutné skladovať v suchu a bez mrazu, ideálne pri 15 ° C až 25 ° C.

V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **Bostik R 342** najmenej 12 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

1 kg, číslo tovaru 30837004

4 kg, číslo tovaru 30837012

7 kg, číslo tovaru 30836359

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Tesniaca hmota na asfaltovej báze.
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +30 °C (zabráňte priamemu slnečnému žiareniu), v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 1,4 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm
Čistenie náradia	Náradie je možné začerstva vyčistiť vodou



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaradiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 12.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

