

1000 Maliarska sklená tkanina

Opis výrobku



Materiál	Špeciálne apretovaný, čisto minerálny maliarsky sklený vlies.									
Účel použitia	Na pretretie a/alebo na vyhladenie a spevnenie nástenných a stropných plôch v interiéri, ako aj na renováciu a sanáciu nosných podkladov. Na premostenie trhlín pri podkladoch s trhlinami alebo podkladoch s nebezpečenstvom vzniku trhlín. Vďaka svojej špeciálnej apretúre sa vynikajúco hodí na použitie v nebytových budovách a najmä v namáhaných oblastiach, ako sú napríklad podlahy, schodiská, spoločenské miestnosti atď.									
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • rozmerovo stály • premostujúci trhliny • odolný proti hnilobe • stály pri vlhkosti • individuálne pretierateľný 									
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> • Vyhlásenie o výkonnosti na stránke www.hornbach.com/dop • Reakcia na oheň B-s1, d0 • Únik formaldehydu < 10 µg/m³ • Oeko-Tex® Standard 100 									
Rozmery kotúča a plošná hmotnosť	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Výrobok</u></th> <th><u>Rozmery kotúča</u></th> <th><u>Hmotnosť cca</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6420337</td> <td>1 x 50 m</td> <td>45 g/m²</td> </tr> <tr> <td>6420336</td> <td>1 x 25 m</td> <td>45 g/m²</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Výrobok</u>	<u>Rozmery kotúča</u>	<u>Hmotnosť cca</u>	6420337	1 x 50 m	45 g/m²	6420336	1 x 25 m	45 g/m²
<u>Výrobok</u>	<u>Rozmery kotúča</u>	<u>Hmotnosť cca</u>								
6420337	1 x 50 m	45 g/m²								
6420336	1 x 25 m	45 g/m²								



Odporúčanie na spracovanie

Kontrola tovaru	Maliarsky sklený vlies MODULAN pred spracovaním skontrolujte. Nerovnostiam podmieneným materiálom sa pri tomto výrobku nedá vyhnúť. Zvýrazňujú charakter skleného vliesu a nie sú preto dôvodom na reklamáciu. Reklamácie po realizovanom spracovaní nie je možné uznať.
Podklad	Podklad musí byť pevný, suchý, rovnofarebný, čistý, nosný a bez tuku. Všetky tapety a vodorozpustné nátery sa musia odstrániť. Trhliny, škáry a nerovnosti sa musia odborne vyrovnať sadrovou stierkovou hmotou. Silne savé podklady predbežne ošetríte penetračným prostriedkom s hlbokým účinkom.
Zlepenie	Používajte špeciálne lepidlá na sklené tkaniny alebo disperzné lepidlá pri dodržaní údajov výrobcu. Pristrihnite dráhy v potrebnej dĺžke s prídavkom na dĺžku 5 – 10 cm ako vyrovnanie pre hornú a dolnú hranu. Valčekom z barančej kože rovnomerne naneste lepidlo na stenu v šírke 1 – 2 dráhy. Vložte pristrihnutú dráhu do ešte vlhkého lepidlového lôžka a bez bublín ju pritlačte tapetovacou stierkou, tapetovacou kefou alebo valčekom z machovej gumy. Následné dráhy zlepte na spoj. Lepidlá na lícovej strane okamžite odstráňte z dráhy vlhkou utierkou alebo špongiou. Presahy odrežte ostrým nožom Cutter.
Náter	Po uschnutí (cca 8 h, v závislosti od okolitých podmienok) pretrite podľa prania a namáhania disperznými, latexovými alebo akrylovými farbami podľa normy DIN 13300. Odporúčajú sa dva nátery.
Poznámka	Vyššie uvedené údaje môžu byť len všeobecné odporúčania. Pracovné podmienky a stavy podkladov, ktoré sú mimo nášho vplyvu, vylučujú nárok vyplývajúci z týchto údajov. V prípade pochybností odporúčame vlastné pokusy.