

Technický prospekt



Hornbach Interiér Extra Biela

- ✓ **Dokonale biela**
- ✓ **S vysokou oteruvzdornosťou**
- ✓ **ľahko sa spracováva**

Vlastnosti

Matná, vodou riediteľná disperzná farba na steny a stropy v interiéri.

- Perfektná bielosť (95 % podľa L*)
- Veľmi kvalitná
- ideálna pre nové nátery aj renovácie v celom dome

Overené podľa EN 13300:

Krycia schopnosť	trieda 2	pri výdatnosti pribl. 7 m ² /l
Oteruvzdornosť za vlhka	trieda 3	oteruvzdorná

*Definované podľa medzinárodnej normy merania farebnosti CIE L*a*b. Kde L* je parameter mernej svetlosti.

Účel použitia

Vhodná na omietku, sadru, sadrokartónové dosky, razené papierové tapety, drevovláknité tapety a taktiež na pretieranie neporušených matných starých náterov na disperznej báze.

Farebný odtieň

Biela.

Môžete ju tónovať základnými či tónovacími farbami alebo upraviť jej odtieň v miešacom centre farieb v Hornbach.

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Syntetická disperzia, titánová bieloba, plavená krieda, voda, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý.

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Lba pre omietky v interiéri.

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 kg stačí na cca 3 - 4,5 m² pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabávajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Doba schnutia

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 4 - 6 hodinách.
Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valcek, striekacia pištoľ.

Čistenie náradia

Ihned po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Podklad

Pred použitím dobre premiešajte. Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť. Kritické, silne savé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

Metóda natierania

Pred použitím dobre premiešajte. Základný náter nariedte z 10 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený.

Dôležité upozornenia

S farbou nepracujte pri teplote pod 8 °C (platí pre vzduch aj podklad)!

Bezpečnostné rady

Doplňujúce informácie:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné re-spirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.