

## Technický list výrobku

### Baliaca páska EO Standard

#### Číslo výrobku:

57 22 63 1 – 50 mm x 66 m – hnedá  
57 22 63 2 – 50 mm x 66 m – priehľadná

#### Balenie

- balené po jednotlivých kusoch
- bez potlače dutinky
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO

#### Špecifikácia

Štandardná baliaca páska vhodná do ručného odvíjača.

Nosič:	polypropylénová fólia
Farba:	hnedá alebo priehľadná
Hrúbka:	0,044 mm
Pevnosť v ťahu:	140N / mm <sup>2</sup> ± 20%
Pružnosť:	140% ± 30%
Lepidlo:	akrylát
Prilnavosť na kov:	5N/25 mm ± 20%
Teplotná odolnosť:	áno
UV-stabilita:	áno
Skladovateľnosť:	12 mesiacov

#### Použitie:

Baliaca páska na uzatváranie kartónov. Štandardná kvalita. Na lepenie ľahkých a stredne ťažkých kartónov.

#### Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásku vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015



## Technický list výrobku

### Balicí páskaEO Standard

#### Číslo výrobku

57 22 63 1 – 50 mm x 66 m – hnědá  
57 22 63 2 – 50 mm x 66 m – transparentní

#### Balení

- baleno po jednotlivých kusech
- bez potisku dutinky
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO

#### Specifikace

Standardní balicí páska vhodná do ručního odvíječe.

Nosič:	polypropylenové fólie
Barva:	hnědá nebo transparentní
Tloušťka:	0,044 mm
Pevnost v tahu:	140N / mm <sup>2</sup> ± 20%
Elasticita:	140% ± 30%
Lepidlo:	akrylát
Přilnavost na kov:	5N / 25mm ± 20%
Teplotní odolnost:	ano
UV-odolnost:	ano
Skladovatelnost:	12 měsíců



#### Použití

Balicí páska pro uzavírání kartonů. Standardní kvalita. K lepení lehkých a středně těžkých kartonů.

#### Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásy vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásy a jejího použití. Vhodnost pásy je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásy neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015