

Technický list výrobku

Krycia papierová maliarska páska EO

Číslo výrobku:

57 22 63 7* / 57 22 63 8** – 18 mm x 50 m

57 22 63 9* / 57 22 64 0** – 30 mm x 50 m

57 22 64 1*** – 48 mm x 50 m



Balenie

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- bez potlače dutinky
- *4-jazyčná etiketa: D/F/I/NL
- **4-jazyčná etiketa: S/CZ/SK/RO
- *** 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO

Špecifikácia

Papierová, mierne krepovaná maliarska páska.

Lepidlo Hot-melt bez obsahu rozpúšťadiel.

Vysoká konečná lepiivosť.

Nízka teplotná a UV odolnosť.

Nosič:	impregnovaný papier
Farba:	béžová
Hrúbka:	0,085 mm (+/- 0,015 mm)
Pevnosť v ťahu:	80 N/25 mm (+/- 15 N)
Pružnosť:	8 % (+/- 2 %)
Lepidlo:	Hot-melt
Prilnavosť na kov:	6 N /25 mm
Aplikačná teplota:	0 to 40 °C
Teplotná odolnosť:	-
UV stabilita:	-
Skladovateľnosť:	6 mesiacov

Použitie

Štandardná maliarska, mierne krepovaná papierová páska na krátkodobé použitie v interiéri. Ľahko odstrániteľná z povrchu do 24 hodín po aplikácii. Páska by mala byť odstránená po prevedení náteru prv, ako náter zaschne.

Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásku vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

Technický list výrobku

Zakrývací papírová malířská páska EO

Číslo výrobku

57 22 63 7* / 57 22 63 8** – 18mm x 50m
57 22 63 9* / 57 22 64 0** – 30mm x 50m
57 22 64 1*** – 48mm x 50m



Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii
bez potisku dutinky
*4-jazyčná etiketa: D/F/I/NL
**4-jazyčná etiketa: S/CZ/SK/RO
*** 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO

Specifikace

Papírová, mírně krepovaná, malířská páska.
Lepidlo Hot-melt bez obsahu rozpouštědel.
Vysoká konečná lepidlost.
Nízká teplotní a UV odolnost.

Nosič:	impregnovaný papír
Barva:	běžová
Tloušťka:	0,085mm (+/- 0,015mm)
Pevnost v tahu:	80N /25mm (+/- 15N)
Elasticita:	8% (+/- 2%)
Lepidlo:	Hot-melt
Přilnavost na kov:	6N /25mm
Aplikační teplota:	0 to 40 °C
Teplotní odolnost:	-
UV odolnost:	-
Skladovatelnost:	6 měsíců

Použití

Standardní malířská, mírně krepová, papírová páska pro krátkodobé použití v interiéru. Snadno odstranitelná z povrchu do 24 hodin po aplikaci. Páska by měla být odstraněna po provedení nátěru dřívě, než nátěr zaschne.

Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásky vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásy a jejího použití. Vhodnost pásy je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásy neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.
Wuppertal, 27.11.2015